

Двухкомпонентный лак предназначенный для нанесения на базовое покрытие Dynacoat Basecoat PRO. Может применяться как для небольшого ремонта, так и для полной окраски кузова автомобиля. Материал отличается высокой стойкостью к образованию царапин и воздействию химических веществ, а также гарантирует максимальную защиту от вредных воздействий окружающей среды, имеет великолепный блеск и внешний вид.

**ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ**

2	Dynacoat Clear 7000 AS
1	Dynacoat Clear 7000 AS Hardener/ Flexi Hardeners
10%	Dynacoat Thinners\ Extra Speed

**МЕРНАЯ ЛИНЕЙКА**


Использование мерной линейки Dynacoat No.1

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Диаметр дюзы	1.2-1.4 мм
Рабочее давление	2.0-2.5 bar*
	*См инструкцию на краскопульт

**НАНЕСЕНИЕ**

2 x 1 слоя  
Первым наносится равномерный мокрый слой,  
Вторым наносится полный мокрый слой после указанной межслойной выдержки.

**ВЫДЕРЖКА**

Между слоями	8-15 минут при 20°C
Перед сушкой	8-10 минут при 20°C

**СУШКА**

	20°C	60°C
Clear 7000 AS Hardener	16 часов	45 минут
Flexi Hardener Fast	4 часа	15 минут
Flexi Hardener Medium	6 часа	30 минут
Flexi Hardener Slow	16 часов	45 минут

**ЗАЩИТА**

Использование соответствующего респиратора  
AkzoNobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

Для получения подробной информации о продукте необходимо ознакомиться с данной инструкцией в полном объеме

<b>ПРОДУКТЫ И ДОБАВКИ</b>	<b>Dynacoat Clear 7000 AS</b> <b>Отвердители</b> Clear 7000 AS Hardener Flexi Hardeners <b>Растворители</b> Dynacoat Thinner Fast Dynacoat Thinner Medium Dynacoat Thinner Slow Extra Speed Dynacoat Clear Matt (СМ ТД D1.05.25)		
<b>ПОВЕРХНОСТИ, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ</b>	Dynacoat Basecoat PRO Все отвержденные существующие покрытия		
<b>ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ</b>	2	Dynacoat Clear 7000 AS	
	1	Dynacoat Clear 7000 AS Hardener /Flexi	
	10%	Dynacoat Thinners/ Extra Speed	
	<i>Использование мерной линейки No. D1</i>		
<b>РАБОЧАЯ ВЯЗКОСТЬ</b>	14-19 секунд DIN Cup 4 при 20°C		
<b>СРОК ГОДНОСТИ ПОСЛЕ СМЕШИВАНИЯ</b>			при 20°C
		Clear 7000 AS Hardener	3 часа
		Flexi Hardener Fast + Extra Speed	2 часа
		Flexi Hardener Fast	1,5 часа
		Flexi Hardener Medium + Extra Speed	2 часа
		Flexi Hardeners Medium	2,5 часа
		Flexi Hardeners Slow	3 часа
<b>УСТАНОВКИ КРАСКОПУЛЬТА</b>	С верхним бачком	1.2-1.4 мм	2-2.5 bar* *См инструкцию на краскопульт
<b>НАНЕСЕНИЕ</b>	Первым наносится равномерный мокрый слой, затем необходима выдержка 8-15 минут при 20°C. Время выдержки зависит от применяемого растворителя. Вторым наносится полный мокрый слой с последующей выдержкой перед сушкой. Выдержка перед сушкой 8-10 минут при 20°C, это время зависит от условий во время нанесения.		
<b>ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ</b>	Использование Guncleaner или нитроцеллюлозного растворителя.		
<b>ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ</b>	Рекомендованное нанесении (2 слоя): 45-55 мкм		

<b>ВРЕМЯ СУШКИ</b>	20°C		60 °C	
	Сухой от пыли	Полностью сухой*	Сухой от пыли	Полностью сухой*
Flexi Hardener Fast + Extra Speed	20 минут	4 часа	7 мин	7 мин
Flexi Hardener Fast	15 минут	4 часа	5 минут	15 минут
Flexi Hardener Medium + Extra Speed	30 минут	5 часов	12 минут	20 минут
Flexi Hardener Medium	30 минут	6 часов	10 минут	30 минут
Flexi Hardener Slow	45 минут	16 часов	20 минут	45 минут
Clear 7000 AS Hardener	45 минут	16 часов	20 минут	45 минут
<b>ИК СУШКА</b>	4 минуты 50% мощности 8 минут 100% мощности			
<b>ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД</b>	Готовой к нанесению смеси при толщине слоя 1 мкм: ± 400 м <sup>2</sup> /литр <i>Практический расход зависит от ряда факторов, в том числе, от формы конструкции, шероховатости поверхности, метода и условий нанесения.</i>			
<b>ПОЛИРОВКА</b>	Покрытие готово к полировке не ранее чем через один час после остывания поверхности.			
<b>ВЫБОР УРОВНЯ ГЛАНЦА</b>	Для выбора уровня глянца изучите ТД D1.05.25 - Dynacoat Clear Matt			
<b>СРОК ГОДНОСТИ</b>	Срок хранения продукта определен, для закрытой упаковки при 20°C. Избегайте большого температурного колебания. Срок годности: 4 года при 20°C.			
<b>VOC</b>	Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 540 г/литр.			

---

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.  
Address: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim  
Tel: +31(0)71308-6944

### **ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документацией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками Akzo Nobel.

#### **Головная организация**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoat.com](http://www.dynacoat.com)

#### **ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»**

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б  
Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

[Sales-CR.ru@akzonobel.com](mailto:Sales-CR.ru@akzonobel.com)

[www.dynacoat.ru](http://www.dynacoat.ru)