

Быстросохнущий однокомпонентный адгезионный грунт для работы с пластиковыми деталями.

**ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ**

Готовый к применению

**ОБОРУДОВАНИЕ**

Установки краскопульты: 1.2-1.4 мм

Рабочее давление: 1.7-2.0 bar на входе\*

\* Изучите инструкцию на краскопульт

**НАНЕСЕНИЕ**

1 слой

**ВЫДЕРЖКА**

20 минут при 20°C

**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ**

Все грунты и отделочные покрытия

(в течение 24 часов)

**ЗАЩИТА**

Использование соответствующего респиратора

AkzoNobel Car Refinishes рекомендует использовать респиратор с внешней подачей воздуха.

<b>ПРОДУКТЫ И ДОБАВКИ</b>	Dynacoat 1K Plastics Primer		
<b>ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ</b>	Dynacoat 1K Plastics Primer: Полиолефиновые смолы		
<b>ПОВЕРХНОСТИ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ</b>	<p>Все пластиковые детали, за исключением деталей сделанных из чистого PE (полиэтилена).</p> <p><i>Примечание: не наносите грунт 1K Plastics Primer на детали с имеющимся на поверхности заводским грунтом.</i></p>		
<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	<p>Мойка поверхности детали теплой водой с моющим средством, затем тщательное ополаскивание поверхности чистой водой.</p> <p>Удалите с поверхности загрязнения обезжиривателем Uni-degreaser.</p>		
<b>ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ</b>	Dynacoat 1K Plastics Primer готовый к применению (взбалтывать 5 секунд перед использованием)		
<b>ВЯЗКОСТЬ</b>	15-17s (DIN Cup 4 при 20°C)		
<b>НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА</b>	<b>Краскопульт:</b> С верхним бачком	<b>Дюза:</b> 1.2-1.4 мм	<b>Давление:</b> 1.7- 2.0 бар (на входе)* HVLP max 0.7 на воздушной голове
	*Необходимо изучить инструкцию на краскопульт		
<b>НАНЕСЕНИЕ</b>	Нанесите одинарный мокрый слой, затем после выдержки в 20 минут нанесите грунты-выравниватель или отделочное покрытие.		
<b>ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ</b>	1-4 мкм		
<b>ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД</b>	11 м <sup>2</sup> /литр при толщине покрытия 1 мкм.		
	<b>Примечание:</b> Практический расход зависит от ряда факторов, включая форму объекта, шероховатость поверхности, метод нанесения и рабочие условия.		
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Нанесите один слой на обработанную пластиковую поверхность.		

---

**ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ**      Соблюдайте выдержку не менее 20 минут и не более 24 часов пред нанесением последующего покрытия.

---

**ПОСЛЕДУЮЩИЕ  
ПОКРЫТИЯ**              Грунты-выравниватели и отделочные покрытия Dynacoat.

---

**ОЧИСТКА  
ОБОРУДОВАНИЯ**        Растворители Dynacoat или нитроцеллюлозный растворитель.

---

---

**УПАКОВКА** 1K Plastics Primer: 1л

---

**СРОК ГОДНОСТИ** 2 года при 20°C

---

---

Akzo Nobel Car Refinishes B.V.  
Address: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim  
Tel: +31(0)71308-6944

### **ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документацией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками Akzo Nobel.

### **Головная организация**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoat.com](http://www.dynacoat.com)

### **ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»**

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

[technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com](mailto:technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com)

[www.dynacoat.ru](http://www.dynacoat.ru)